



# ICC Premiscelati

## SABBIA CALCAREA

### ESSICCATA E VAGLIATA

#### Descrizione e campi d'applicazione:

Sabbia essiccata e vagliata ottenuta dalla macinazione di roccia calcarea.

Disponibile nelle granulometrie:

- 0,09-0,5 mm
- 0,5-1 mm
- 1-3 mm

#### Settori d'impiego:

- Colle, Intonaci e Pitture
- Agricoltura
- Zootecnia
- Vetro
- Depurazione acque
- Carta
- Chimica
- Segnaletica sportiva
- Giardinaggio
- Pavimentazioni

#### Confezioni:

Sacchi da 25 kg resi su pallet in legno da kg 1500.

#### COMPOSIZIONE

Fluorescenza di raggi X - valori indicativi

Carbonato di calcio (CaCO <sub>3</sub> )	> 99,50 %
Silice (SiO <sub>2</sub> )	0,18 %
Ferro (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	0,03 %
Alluminio (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	0,09 %
Sodio (Na <sub>2</sub> O)	0,00 %
Potassio (K <sub>2</sub> O)	0,01 %

## ANALISI GRANULOMETRICA

Mediante setacciatura meccanica a secco (Valore medio)

