



# ICC Premiscelati

## PRECAL FIRE

### INTONACO PROTETTIVO ANTINCENDIO CON CARATTERISTICHE TERMICHE PER INTERNI ED ESTERNI



#### Descrizione:

**PRECAL FIRE** è una speciale malta da intonaco, minerale, alleggerita, con elevate caratteristiche termiche, utilizzata principalmente come intonaco protettivo antincendio.

La ridotta massa volumica di **PRECAL FIRE** genera un elevato potere di isolamento termico che, associato all'elevata traspirabilità, lo rendono altamente consigliato anche per prevenire la formazione di muffe sulle pareti in presenza di ponti termici, conferendo all'intonaco proprietà salutari ed anallergiche. **PRECAL FIRE** è un premiscelato cementizio a base di calce idrata, perlite e inerti calcarei selezionati provenienti da riciclo, certificato conformemente alla normativa vigente EN 998-1 con classificazione di "Malta leggera per intonaci interni ed esterni (LW)".

#### Campi d'applicazione:

Intonacatura protettiva antincendio di murature, colonne, travi e strutture in calcestruzzo, in interni ed esterni, a parete e a soffitto. Isolamento e coibentazione di pareti fredde per ridurre la possibilità di formazione di macchie di umidità.

#### Preparazione dei sottofondi:

I supporti da intonacare devono essere solidi, stabili e consistenti, privi di oli, disarmanti, tracce di gesso o efflorescenze e sporco in genere. Polveri, pitture, muffe, sudiciume o disarmanti devono essere trattati opportunamente ed eliminati. Rimuovere meccanicamente eventuali parti spolveranti o distaccate. Le murature a diverso grado di assorbimento e i sottofondi particolarmente assorbenti o a base gesso, devono essere precedentemente trattati con apposito primer **ICC GRIP**. Su murature miste e su superfici lisce quali il calcestruzzo colato è necessario applicare una mano di **RINZAFFO PLUS** (3 ÷ 5 mm) senza lisciare o frattazzare il prodotto. Bagnare i sottofondi con acqua, soprattutto se esposti a sole battente, un'ora circa prima dell'intonacatura in modo che abbiano il tempo di raffreddarsi ed asciugarsi superficialmente. Supporti molto umidi possono rallentare la presa.

Verificare che nella muratura non siano presenti buchi e che i giunti fra i mattoni siano pieni: in caso contrario livellare i buchi e riempire le varie fughe. Posizionare con attenzione i paraspigoli, i controtelai e le guide verticali.

**Applicazione:**

**PRECAL FIRE** si miscela con circa 9 ÷ 9,5 litri di acqua pulita ogni sacco da 25 kg di prodotto. Applicare in modo meccanico mediante macchina intonacatrice tipo *TURBOSOL*, *PUTZMEISTER*, *PFT* o similari. Spruzzare la malta in senso orizzontale partendo dal basso e proseguendo verso l'alto, in spessore non inferiore a 1 cm e non superiore a 2 cm; in caso si necessiti di spessori maggiori, non lisciare la superficie ed attendere 24 ore prima di eseguire la seconda applicazione. Si raccomanda di inserire una apposita rete porta intonaco nei giunti fra materiali differenti (ad esempio fra muratura e colonne) e nei punti dove le tensioni saranno maggiori, come negli angoli di porte e finestre. È importante che la rete porta intonaco non sia posta a diretto contatto con la muratura, bensì sia "annegata" all'interno dell'intonaco. Livellare e lisciare la superficie ottenuta mediante staggia fino ad ottenere una superficie piana. Attendere che il prodotto inizi la presa (da 2 a 6 ore in base alle condizioni ambientali) prima delle lavorazioni successive. A seconda della finitura superficiale desiderata, è possibile la semplice finitura con spatola di legno o plastica o con frattazzino di spugna, oppure l'applicazione di un rasante di finitura della linea **Industria Calce Casertana Srl**. Finiture molto lisce e chiuse riducono il grado di traspirabilità dell'intonaco; per lo stesso motivo è sconsigliata l'applicazione di tinteggiature lavabili. Dopo l'impasto con acqua, la malta ottenuta rimane utilizzabile per circa 2 ore\*. Il prodotto non è idoneo alla miscelazione con betoniera.

**Consumo:**

Circa 9 kg/m<sup>2</sup> per 1 cm di spessore.

**DATI TECNICI**

Consistenza:	Polvere di colore grigio
Granulometria massima:	≤ 1,4 mm
Massa volumica (polvere):	1,1 gr/cm <sup>3</sup> circa
Massa volumica (malta fresca):	1150 kg/m <sup>3</sup> circa
Acqua d'impasto per ogni sacco da 25 kg:	9 ÷ 9,5 litri circa
Tempo di lavorabilità:	circa 2 ore*
Minimo spessore realizzabile	10 mm
Massimo spessore applicabile in unica mano:	20 mm
Applicazione della seconda mano:	dopo 24 ore* dalla prima
Temperature di applicazione consentite:	da +5°C a +35 °C

**PRESTAZIONI FINALI**

Resistenza a compressione:	CS II
Assorbimento d'acqua:	Wc0
Adesione per trazione:	≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup>
Permeabilità al vapore acqueo:	μ ≤ 10
Coefficiente di conducibilità termica λ <sub>10,dry,mat</sub> :	0,21 W/m·K (valore tabulato)
Reazione al fuoco:	Euroclasse A1

\* Dati espressi a 20°C (+3°C/-2°C) e (65±5) % di umidità relativa. Temperature inferiori allungano i tempi di maturazione e indurimento.

**Pulizia delle attrezzature:**

Lavare mani e attrezzature con abbondante acqua pulita prima che il prodotto inizi la presa; in seguito si dovrà ricorrere a mezzi meccanici.

**Igiene e sicurezza:**

EUH 208 Contiene cemento. Può provocare una reazione allergica. Il cemento Portland contenuto nel prodotto può causare irritazioni alla pelle e gravi lesioni oculari. Non respirare le polveri, aerare gli ambienti durante la miscelazione e proteggersi adeguatamente con guanti, indumenti protettivi ed occhiali. Prima dell'utilizzo leggere attentamente le indicazioni riportate sulla confezione e consultare la Scheda Dati di Sicurezza.

**Confezioni:**

**PRECAL FIRE** è fornito in sacchi da kg 25 cadauno resi su pallet in legno da kg 1500.

**Conservazione:**

Conservare il prodotto negli imballi originali integri in locali freschi ed asciutti. Non disperdere le polveri. Prodotto conforme al DM 10/05/2004. Contenuto di Cr VI inferiore a 2 p.p.m. Il prodotto correttamente conservato deve essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di confezionamento stampigliata sul sacco.

**Voce di capitolato:**

Protezione di murature mediante intonacatura con premiscelato antincendio, con classe di reazione al fuoco A1. Il prodotto dovrà essere di granulometria fine ( $\leq 1,4\text{mm}$ ), con basso modulo elastico, resistenza a compressione  $\geq 1,5\text{ N/mm}^2$ , adesione  $\geq 0,3\text{ N/mm}^2$ , a base di perlite, calce e cemento e aggregati selezionati. Il prodotto deve essere conforme ai requisiti di "intonaco protettivo antincendio", così come riportato nel decreto del Ministero dell'Interno Italiano del 16 febbraio 2007 nelle note del comma D. 4. 1 e marcato CE come "malta leggera per intonaci interni ed esterni LW" come **PRECAL FIRE** prodotto da **Industria Calce Casertana Srl**.

**Avvertenze:**

Applicare soltanto con temperature comprese tra  $+ 5^\circ$  ed  $+ 35^\circ\text{C}$ ; non applicare il prodotto su supporti soleggiati o in presenza di forte vento. Soprattutto nella stagione calda è sempre consigliato bagnare la muratura un'ora prima di iniziare l'applicazione. Non applicare su supporti a rischio di gelo nelle 24 ore successive. Proteggere le superfici realizzate dalla rapida essiccazione bagnandole con spruzzi d'acqua nebulizzata per almeno i primi 5 giorni. Proteggere i lavori eseguiti da piogge, dilavamenti o gelo e dal sole battente per almeno 5 giorni. Prima di eseguire tinteggiature o di applicare carte da parati è necessario attendere la corretta maturazione ed essiccazione dell'intonaco. Si raccomanda di non aggiungere prodotti estranei. Per applicazioni particolari o su sottofondi speciali o misti si prega di contattare il nostro ufficio tecnico.

**PRODOTTO PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE**

*Tutti i dati e le indicazioni riportate su questa scheda tecnica, pur risultando da prove di laboratorio eseguite e dalle nostre dirette esperienze applicative, a causa della variabilità delle condizioni di cantiere, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative. Pertanto, prima di applicare il prodotto, l'utilizzatore è tenuto a stabilire se questo sia adatto all'impiego da lui previsto, nelle specifiche condizioni igrotermiche ed applicative previste al momento dell'utilizzo e, comunque, egli se ne assume ogni responsabilità. Non si risponde di danni a persone o cose derivanti da utilizzi impropri del prodotto.*